



وصف المنتج

إنه مستحلب بيتومين قائم على الماء وعلى المطاط البيتومين، مكون من عنصر واحد، ويستخدم كمادة تمهيدية في تطبيقات العزل المائي البيتومينية. يمكن استخدامه كبرايمر قبل تطبيق الغشاء البيتوميني لأي علامة تجارية، في المدرجات، التراسات، والمناطق الرطبة مثل الشرفات ودورات المياه، تحت السيراميك، وجدان القبو والقص، وتحت الأساسات والأساسات، وعلى الأسطح المعدنية الملامسة للتربة، وفي عزل أحواض الزهور، وفي البيتومين الساخن ولصق الباركيه، وكبرايمر على الألواح الخشبية Screed يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة أو بكرة أو مسدس رش بدون هواء. يحافظ على مرونته حتى في درجات حرارة الهواء المنخفضة. لا يحتوي على مذيبيات وهو صديق للبيئة. يمكن تطبيقه على الأسطح الجافة والرطبة قليلاً. لا يحتوي على كلوريد.

المميزات	مجالات الاستخدام
هيكل قائم على مطاط البيتومين تطابق مثالي مع جميع أنواع أغشية البيتومين يمكن استخدامه على الأسطح الجافة والرطبة قوة الالتصاق ممتازة يحافظ على مرونته حتى في درجات حرارة الهواء المنخفضة يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة أو بكرة أو بندقيّة رش بدون هواء تطبيق سهل وسريع خالي من المذيبيات لا يحتوي على أيونات كلوريد تقليل تكاليف العمالة والوقت	وهو مناسب للاستخدام في الأسطح التالية المجهزة بشكل صحيح: الأساسات الجدان الخرسانية المسلحة التطبيقات تحت السيراميك الأنفاق والسدود الأسطح المعدنية الملامسة للتربة تمهيد مناطق مثل أحواض الزهور قبل العزل البيتوميني جاهز للاستخدام! يرجى الالتزام بتعليمات تطبيق المنتج. يرجى استشارتنا لجميع أسطح التطبيقات الأخرى

المواصفات والمعايير

البند	القيمة
المعيار ذو الصلة	EN 1504-2
فئة المنتج	البند 1,3
رقم المستند	007446-TSE-15/01
نظام المنتج	برايمر مقاوم للماء
رقم بند الأشغال العامة	04.615/

التعبئة والتغليف

دلو بلاستيكي بوزن 17.00 كجم

أزمة التشغيل

وقت التجفيف الأولي °C (عند 20): ساعات 4 - 5

وقت الجفاف الكامل °C (عند 20): ساعة 72

مدة الانتظار قبل الردم أيام 3

الخصائص الفنية

الخاصية	القيمة
اللون	بنّي، أسود
الكثافة	1.01 ± 0.03 كجم/لتر
قوة الالتصاق	≤ 0.80 نيوتن/مم ²
الرقم الهيدروجيني (pH)	≤ 9.5
البنية الكيميائية	مطاط بيتومين
نفاذية بخار الماء	الفئة الأولى
رد الفعل على الحريق	غير مذكور

• النتائج خلال 28 يوماً عند $23 \pm 2^\circ\text{C}$ + ورطوبة نسبية $50 \pm 5\%$

تحضير السطح

يجب أن تكون مساحة السطح بأكملها التي سيتم تطبيقها نظيفة، جافة، سليمة، وخالية من الأوساخ والشحوم والزيوت والشموع والعفن وغيرها من الملوثات السطحية التي قد تؤثر سلباً على أداء التصاق المادة. يجب فحص صلابة السطح ومتانته وثباته مسبقاً تثبيت الفجوات والأجزاء المتحركة إصلاح الأسطح التالفة باستخدام ملاط إصلاح سلسلة Kar Repair بدء العزل المائي بعد 3-4 أيام من الإصلاح إزالة أي تجمع للمياه في حال كان السطح جافاً يجب ترطيبه وتشبيعه بالماء في حال وجود فواصل تمدد يجب عزلها بأشرطة الزوا

طريقة التطبيق

ارتداء ملابس العمل والنظارات والأقنعة الواقية. خلط برايمر سنو بيتومين 17 (كجم) جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق. تطبيق المنتج باستخدام فرشاة، بكرة أو آلة رش. تطبيق الطبقة الثانية بشكل عمودي على الطبقة الأولى. مدة الانتظار بين الطبقات لا تقل عن ساعة. استخدام المنتج خلال ساعتين كحد أقصى. مدة الانتظار قبل الردم 3 أيام

ملاحظات التطبيق

يمنع إضافة الجير أو الإسمنت أو الجبس . درجة حرارة التطبيق بين 5°C و 30°C . لا يطبق على الأسطح المتجمدة أو المعرضة للصقيع . لا يطبق تحت أشعة الشمس المباشرة أو الرياح القوية . يجب أن يكون السطح رطباً وليس مبللاً . يطبق على طبقتين . لا يطبق تحت المطر . غير مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ويجب تغطيته بعد التطبيق. يمنع التخفيف بالماء. تنظيف الأدوات بالماء فوراً بعد الاستخدام. لا يطبق على الأسطح المبللة باستمرار أو الرشة والفضاضة

التخزين والعمر التخزيني و الاستهلاك

- الاستهلاك :يختلف حسب امتصاص السطح وطريقة التطبيق
- التخزين : بين 5°C و 35°C
- مدة الصلاحية 12 شهراً في العبوة غير المفتوحة
- يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد الاستخدام

السلامة والصحة المهنية

تجنب التلامس المطول مع الجلد واستنشاق الأبخرة. استخدم تهوية مناسبة ومعدات الوقاية الشخصية.

الإسعافات الأولية

- الجلد :غسل بالماء الدافئ والصابون
- العين :غسل بالماء لمدة 15 دقيقة وطلب عناية طبية
- التنفس :الانتقال إلى هواء نقي
- الابتلاع :عدم تحفيز التقيؤ وطلب رعاية طبية فورا

الضمان وإخلاء المسؤولية

البيانات الواردة مبنية على المعرفة العلمية والعملية .الشركة مسؤولة فقط عن جودة المنتج، ولا تتحمل أي مسؤولية عن سوء الاستخدام أو التطبيق المخالف للتعليمات

